

### 7.3 Rezeptur

je nach statischen Anforderungen kann die Druckfestigkeit der Insuflexschüttung über

den Kautschukgehalt (ca. 100-300 kg/m<sup>3</sup>) eingestellt werden.

Rezeptur für die Insuflexschüttung:

Mischvolumen 1m<sup>3</sup> 100 l 50 l

Insuflexkautschuk 20 - 30 Liter 2,0 – 3,0 Liter 1,0–1,5 Liter

Insuflex 2-4mm oder 1000 l 100 l 50 l

Insuflex 4-8mm (10 Säcke) (1 Sack) (1/2 Sack)

Wasser ca. 30 - 40 Liter 3 - 4 Liter 1,5 –

2,0 Liter

Wolff Bavaria GmbH

schalldämmender Trockenestrich Phonewell

### 8. Vakolás előkészítése

Csendlap tisztaságát és szárazságát ellenőrizni KELL.

#### ALAPOZÁS

az 1:3 arányban hígított ragasztót, mint alapozó réteget hordjuk föl a csendlap felületére, bármivel, ami arra alkalmas: pl. henger, ecset, száslap,

A ragasztót a 8 mm-es bordássímítóval hordjuk fel, majd belenyomjuk a hálót, majd simítsuk el a még friss ragasztóval. A ragasztó száradását követően a hálót már csak roncsolással tudjuk eltávolítani. Ezt követően kenjük fel a glettanyagot, amely festhető és tapétázható.

Jó munkát kívánunk!

Észrevételeiket, javaslataikat szívesen fogadjuk: mail cím + telefon

